

## PRODUKTO APRAŠYMAS

Produktas:	Dispersiniai sienų dažai vidaus darbams		
Pritaikymas:	Aukščiausios kokybės „premium“ klasės dažai sienoms, pasižymintys puikiu dengiamumu, aukštu atsparumu, giliu matiškumu, skirti naujiems darbams ir renovacijoms. Dėl išskirtinių savybių ir ilgo veikimo laiko šis gaminys tinka net labai jautriems sienų ir lubų paviršiams. Atsparūs dezinfekavimo priemonėms.		
Savybės:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Be tirpiklių, skiedžiami vandeniu, bekvapiai</li> <li>- Tinkami renovacijos darbams</li> <li>- Paprasta dažyti</li> <li>- Padvigubintas dengiamumas, dažniausiai užtenka tik vieno sluoksnio optimaliam padengimui</li> <li>- Optimalus džiūvimo laikas užtikrina puikų didelį plotų dažymą</li> <li>- Be medžiagų, sukeliančių dažų rūką</li> </ul>		
Charakteristikos savybės pagal LST EN 13300:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 atsparumo šlapiam valymui klasė</li> <li>- 1 dengiamumo klasė, kai išeiga 7-14 m<sup>2</sup> / l</li> <li>- Blizgumas: giliai matiniai</li> <li>- Maksimalus grūdelių dydis: smulkus (&lt;100 μm)</li> </ul> <p>Tonuotas produktas gali turėti nežymius nuokrypius nuo nurodytų verčių.</p>		
Sudėtis:	Akrilato dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatiniai užpildai, vanduo, priedai, konservantai.		
Spalva:	Balta Tonuojami naudojant TINTED Color MIX spalvinimo sistemą.		
Blizgumas:	Giliai matiniai		
Specifikacija:	Lyginamasis svoris:	1,4–1,6 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757
	Klumpumas:	60 - 70 dPas	DIN 53 019
	pH vertė:	8,0 - 8,5	DIN 53 785
Sandėliavimas:	Mažiausiai 2 metai, jei laikoma sandariai uždarytoje originalioje taroje, sausoje vietoje, apsaugoti nuo šalčio. Sandėliavimo temperatūra: nuo +5°C iki +30°C.		
LOJ atitikimas:	EU ribinė vertė produktui (kat. A/i): (kat. A/e): 30 g/l Šiame gaminyje yra 0,15 g/l LOJ [0.0013 lbs/gal]		

## DAŽYMAS

Dažymo sąlygos:	Dažoma paviršiaus ir aplinkos temperatūra nuo + 5 °C iki + 35 °C. Venkite tiesioginių saulės spindulių ir stipraus vėjo.
Tinkami paviršiai:	Senas ir naujas tinkuotas paviršius (skiedinio grupės PII, PIII, PIVa,b,c), betonas, kreidinis akmuo, šiurkštūs tapetai, gipso plokštės, stiklo audinys, taip pat tvirti ir nepažeisti seni dažų sluoksniai.
Paviršiaus paruošimas:	Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas, tvirtas ir nepažeistas. Visiškai pašalinkite nešvarumus ir pažeistus, sukibimo neturinčius senus dažų sluoksnius. Nauji tinkuoti paviršiai turi būti gerai sutvirtinti ir išdžiūvę. Dulkėtiems ir porėtiems paviršiams reikia naudoti gruntą TINTED Tiefgrund.
Dažymo procesas:	Dažymas teptuku, voleliu arba purškiant (beoris dažymas). <u>Dažymo purškiant rekomendacijos:</u> Purškimo kampas: 50° Purškukas: 515 / 0,38 mm - 525 / 0,63 mm Slėgis: 100 barų Purškimo parametrai yra orientaciniai ir gali kisti atsižvelgiant į dažymo būdą ir dažymo metodą.
Skiedimas	<u>Bazinis ir tarpinis sluoksnis:</u> skiesti maks. 10% vandens; kai dažomi dideli plotai, praskieskite iki maks. 20%. <u>Viršutinis sluoksnis:</u> skieskite iki 5% vandens.
Džiūvimo laikas:	<u>Esant 20°C ir 65% santykinei oro drėgmei</u> Sausas prisiliesti ir pakartotinai dažomas: maždaug po 8 valandų Esant žemesnei temperatūrai, džiūvimas užtruks ilgiau.
Rekomendacijos:	Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažykite ULTIMA 4 [ExtraClean] lygiais sluoksniais. Geriausi rezultatai pasiekiami kartu užtikrinant nepriekaištingą dažymo kokybę.
Išėiga:	Priklausomai nuo dažomo paviršiaus įgeriamumo: apie 7 m <sup>2</sup> /l vienam sluoksniui. Dažomo sektoriaus universalumas (skirtinga struktūra ir pagrindo įgeriamumas) neleidžia tiksliai nustatyti išėigos. Bandomasis sluoksnis ant dažomo paviršiaus yra geriausia garantija.

## Pastabos

Gerai išmaišykite ir nukoškite prieš purškiant beoriu būdu. Neįkvėpkite aerozolių.

Jei naudojate beorį/beorį su oro padavimu (*angl. Airless/Airmix*) dažymo būdą, prieš naudodami visada patikrinkite, ar Jūsų įrangos tipas yra tinkamas dažymui!

Dažant ant sandariklių, pvz. akrilinių sandarinimo mišinių, dėl didesnio šių pagrindų elastingumo dažų dangoje gali atsirasti įtrūkimų. Taip pat, tai gali pakeisti dažų dangos spalvą. Kadangi rinkoje yra daug skirtingų sandariklių, rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įvertintumėte sukibimą ir dažymo rezultatus kiekvienu atskiru atveju. Pataisymai daugiau ar mažiau išlieka matomi, tai priklauso nuo dažymo objekto sąlygų.

## SAUGOS NURODYMAI

ULTIMA 4 [ExtraClean] yra šiek tiek šarminis. Apsaugokite akis ir jautrią odą nuo dažų. Nedelsiant nuplaukite dažų piruslus su pakankamu kiekiu švaraus vandens. Atsižvelkite į bendruosius higienos reikalavimus.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius iškart po naudojimo išplaukite vandeniu.

## TEISINĖS PASTABOS

Šis techninis duomenų lapas yra tik informacinis! Mūsų žiniomis, pateikti duomenys atitinka naujausius standartus ir yra pagrįsti ilgamete mūsų produktų gamybos patirtimi. Jie neatleidžia vartotojo nuo pareigos profesionaliai ir savo atsakomybe patikrinti mūsų gaminių tinkamumą numatytam tikslui vyraujančiomis sąlygomis. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų ant pakuotės. Mes pasiliegame teisę keisti ir papildyti informacijos turinį bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo atnaujinti.